

Способ изготовления армированного материала состоит в нанесении на основу с лицевой и обратной стороны наслоений из поливинилхлоридного пластиката. В качестве основы используют текстильный материал со сквозными порами, при этом поливинилхлоридный пластикат наносят на лицевую и обратную стороны размяченным, с последующим вдавливанием его в сквозные поры нагретыми валами каландра.