

Спосіб виготовлення армованого матеріалу полягає в нанесенні на основу з лицьового та зворотного боку нашарування з полівінілхлоридного пластикату. Як основу використовують текстильний матеріал з наскрізними порами, при цьому полівінілхлоридний пластикат наносять на лицьовий та зворотний бік розм'якшеним з наступним вдавлюванням його в наскрізні пори нагрітими валами каландра.