

Спосіб одержання гранульованої вапняно-аміачної селітри з вапняку, що включає грануляцію в барабан-грануляторі-сушарці напилюванням на завісу з ретуру суспензії, яку одержують перед грануляцією змішуванням спочатку плаву аміачної селітри з сульфатом амонію та розчином, після очистки відхідних газів з подальшим додаванням реакційно здатного вапняку та сушіння.