

Мастика для заповнення швів між будівельними елементами, зокрема, між облицьованими папером гіпсовими плитами, містить у масових відсотках відносно загальної маси мастики: 50-85 % мінерального наповнювача; 1-20 % органічної зв'язувальної речовини, яка диспергується у водній фазі; 1-15 % силікатованого агента, відмінного від мінерального наповнювача; 0,2-5 % гідрофобного агента, що є силіконовим похідним; 0,05-5 % полівінілового спирту; воду в залишку до 100 %. Об'єктом даного винаходу є також спосіб виконання будівельної конструкції, такий як перегородка, обшивка стін або стеля.