

Спосіб приготування сорбенту, який включає подрібнення глинистого дисперсного матеріалу, його сушку та розсортовування, який **відрізняється** тим, що сушку здійснюють в мікрохвильовому полі при електромагнітних коливаннях в діапазоні 433-2450МГц, до досягнення вологості матеріалу 1-0,5%.