

Мастильна композиція на основі суміші хімічно-модифікованих технічних рослинних олив (і, в першу чергу, ріпакової) з мінеральними олівами, яка відрізняється тим, що як базову оливу мастильна композиція містить гліцеролізовану ріпакову оливу "Глірапсол" і/або сульфидовану до вмісту сірки в межах 0,2-2,5% мас. гліцеролізовану ріпакову оливу "Глірапсол-nS", а також хімічно з ними зв'язаний малеїновий ангідрид та присадку "трифеніл-фосфін-сульфід ТФФ-S + бензотриазол БТА" у співвідношенні компонентів композиції (в % мас.):

глірапсол і/або глірапсол-nS (n-0,2-2,5 %)	25-92,5
малеїновий ангідрид	0,5-5,5
присадка-SPN "ТФФ-S+БТА"	0,25-2,5
мінеральна олива без присадок типу індустріальних (наприклад І-20А) або нафтонових (наприклад № 5350)	решта.