

1. Поліізоціанатна композиція для просочування бетону, що містить сіль лужноземельного металу, яка **відрізняється** тим, що вона містить сіль лужноземельного металу, розчинну в поліізоціанаті або в органічному розчиннику, в кількості 0,1-5 мас.ч. на 100 мас.ч. поліізоціанату.
2. Поліізоціанатна композиція за п. 1, яка **відрізняється** тим, що як сіль лужноземельного металу вона містить сіль жирної кислоти.
3. Поліізоціанатна композиція за п. 1, яка **відрізняється** тим, що як сіль лужноземельного металу вона містить хлорид кальцію, хлорид магнію, хлорид барію, ацетат кальцію, олеат кальцію, олеат магнію або олеат барію.
4. Поліізоціанатна композиція за одним із пп. 1-3, яка **відрізняється** тим, що вона додатково містить гідрофобний розчинник.
5. Поліізоціанатна композиція за одним із пп. 1-4, яка **відрізняється** тим, що вона додатково містить гідрофобний пластифікатор.
6. Спосіб просочування бетону, що включає нанесення на поверхню бетону поліізоціанатної композиції, який **відрізняється** тим, що як поліізоціанатну композицію використовують композицію за одним із пп. 1-5.