

Спосіб очищення води, забрудненої дихлоретиленом, вінілхлоридом, метил-третбутилетером або їх сумішами, що включає обробку цеолітом типу ZSM-5 або морденітом з відношенням діоксид силіцію/оксид алюмінію  $> 50$  та структурними каналами, розміри яких подібні до розмірів молекул забруднюючих сполук.