

1. Вуглецева маса для самовипалювальних електродів, яка містить термоантрацит і кам'яновугільний пек, яка **відрізняється** тим, що вона додатково, як залізовмісну добавку, містить окалину при наступному співвідношенні компонентів, мас. %:

термоантрацит 67-73

кам'яновугільний пек 24-27

окалина решта.

2. Вуглецева маса за п. 1, яка **відрізняється** тим, що окалина має гранулометричний склад менше 0,063 мм.