

Вуглецева маса для самовипалювальних електродів містить, мас. %: термоантрацит - 67-73, кам'яновугільний пек - 24-27, окалина - решта. Винахід забезпечує зниження пористості, підвищення стійкості, електро- та теплопровідності електродів, виготовлених з маси.