

1. Цінний документ, такий як банкнота, чек, паспорт, посвідчення особи або інший аналогічний документ, виконаний на паперовому аркуші, який **відрізняється** тим, що паперовий аркуш має локальне зміцнення, що проходить вздовж щонайменше частини однієї або декількох крайок паперового аркуша, причому зміцнення виконане одним або декількома засобами, вибраними з групи, що складається з волокон, шару лаку та смужок плівкового матеріалу.
2. Цінний документ за п. 1, який **відрізняється** тим, що зміцнення нанесене на чільний та/або зворотний бік цінного документа.
3. Цінний документ за п. 1, який **відрізняється** тим, що зміцнення щонайменше частково закладене в об'єм матеріалу цінного документа.
4. Цінний документ за п. 1, який **відрізняється** тим, що зміцнення утворене волокнами.
5. Цінний документ за п. 4, який **відрізняється** тим, що волокна являють собою синтетичні волокна та/або довгі волокна, та/або піддані жирному розмелу волокна, та/або піддані додатковій обробці волокна.
6. Цінний документ за п. 1, який **відрізняється** тим, що зміцнення утворене лаком.
7. Цінний документ за п. 6, який **відрізняється** тим, що лак нанесений на цінний документ трафаретним друком.
8. Цінний документ за п. 1, який **відрізняється** тим, що зміцнення утворене плівковим матеріалом.
9. Цінний документ за п. 8, який **відрізняється** тим, що плівковий матеріал являє собою поліефірну плівку, металеву фольгу, шаруватий матеріал з металу і складного поліефіру або інший матеріал, що має високу міцність на розрив.
10. Цінний документ за п. 9, який **відрізняється** тим, що плівковий матеріал являє собою поліефірну плівку товщиною 15 мкм.
11. Цінний документ за п. 8, який **відрізняється** тим, що ширина d плівкового матеріалу становить від 1 до 4 мм, переважно 2 або 3 мм.
12. Цінний документ за п. 8, який **відрізняється** тим, що зміцнення утворене сітчастою структурою.
13. Цінний документ за п. 12, який **відрізняється** тим, що сітчаста структура складається з натуральних, синтетичних та/або скляних волокон.
14. Цінний документ за п. 1, який **відрізняється** тим, що зміцнення має вигляд решітки або смужки і проходить паралельно крайці цінного документа.
15. Цінний документ за п. 1, який **відрізняється** тим, що зміцнення виступає за

крайку захищеного від підробки паперу, закінчується врівень із цією крайкою або ж відстоїть від цієї крайки.

16. Цінний документ за п. 1, який **відрізняється** тим, що зміцнення має люмінесцентні властивості, магнітні властивості, електропровідні властивості, властивості викликати дифракцію світла, властивості викликати інтерференцію світла або властивості викликати поляризацію світла.

17. Цінний документ за п. 1, який **відрізняється** тим, що папір, який використовується для його виготовлення, виконаний з волокон однорічних рослин, насамперед бавовняних волокон.

18. Цінний документ за п. 1, який **відрізняється** тим, що папір, який використовується для його виготовлення, щонайменше частково виконаний з полімерних волокон, переважно поліамідних волокон.

19. Цінний документ за п. 1, який **відрізняється** тим, що щільність використовуваного для його виготовлення паперу становить 100 г/м².

20. Цінний документ за п. 1, який **відрізняється** тим, що по обидва боки задрукований методом металографського друку.

21. Цінний документ за п. 1, який **відрізняється** тим, що має відбиток, на який нанесене покриття, наприклад лаковий шар.

22. Цінний документ за п. 1, який **відрізняється** тим, що являє собою банкноту.

23. Захищений від підробки папір для виготовлення цінного документа за будь-яким з пп. 1-22, який **відрізняється** тим, що виконаний з локальним зміцненням, що проходить вздовж щонайменше частини однієї або декількох крайок та/або ліній різання паперу.

24. Захищений від підробки папір за п. 23, який **відрізняється** тим, що зміцнення нанесене на чільний та/або зворотний бік захищеного від підробки паперу.

25. Захищений від підробки папір за п. 23, який **відрізняється** тим, що зміцнення щонайменше частково закладене в об'єм захищеного від підробки паперу.

26. Захищений від підробки папір за п. 23, який **відрізняється** тим, що зміцнення утворене синтетичними та/або довгими волокнами.

27. Захищений від підробки папір за п. 23, який **відрізняється** тим, що зміцнення утворене лаком.

28. Захищений від підробки папір за п. 23, який **відрізняється** тим, що зміцнення утворене плівковим матеріалом.

29. Захищений від підробки папір за п. 23, який **відрізняється** тим, що зміцнення виконане у вигляді решітки або смужки і проходить паралельно

крайці захищеного від підробки паперу.

30. Захищений від підробки папір за п. 23, який **відрізняється** тим, що зміцнення має люмінесцентні властивості, магнітні властивості, електропровідні властивості, властивості викликати дифракцію світла, властивості викликати інтерференцію світла або властивості викликати поляризацію світла.

31. Захищений від підробки папір за п. 23, який **відрізняється** тим, що виконаний з волокон однорічних рослин, насамперед з бавовняних волокон.

32. Захищений від підробки папір за п. 23, який **відрізняється** тим, що його щільність становить 100 г/м^2 .

33. Спосіб виготовлення захищеного від підробки паперу за п. 23, який **відрізняється** тим, що в папероробній машині формують паперове полотно і у захищений від підробки папір щонайменше на одній його ділянці закладають зміцнення, що проходить вздовж лінії різання паперового полотна.

34. Спосіб виготовлення цінного документа за будь-яким з пп. 1-22, який **відрізняється** тим, що підготовляють і розкроюють захищений від підробки папір за п. 23.

35. Застосування зміцнюючого засобу, вибраного з групи, що складається з волокон, шару лаку та смужок плівкового матеріалу, як локального зміцнення паперового аркуша вздовж щонайменше частини однієї або декількох його крайок для збільшення міцності на надрив виконаного на цьому паперовому аркуші цінного документа.