

Металокерамічний фрикційний матеріал на основі дибориду титану містить компоненти при наступному їх співвідношенні, об. %: мідь - 5-13, нікель - 15-27, диборид титану - решта. Матеріал згідно з винаходом має високі фрикційні властивості і високу зносостійкість.