

Винахід стосується способу виготовлення трубчастих рукавів, виготовлених з мінеральної вати для ізоляції трубопроводів або для зменшення рівня звуку в трубопровідних системах. Спосіб здійснюється з наступних етапів: подавання стрічки (11) нетканого матеріалу, виготовленої з мінеральної вати, на яку нанесений незатверділий зв'язувальний матеріал, намотування стрічки (11) нетканого матеріалу на намотувальну серцевину (2) намотувального станка, твердіння зв'язувального матеріалу. Подається принаймні один зміцнювальний шар (12, 13) перед тим, як стрічка (11) нетканого матеріалу входить у намотувальний станок, так, що під час намотування згаданий зміцнювальний шар стає складовою частиною вироблюваного в результаті трубчастого рукава.