

Тепло-и/или звукоизоляционный продукт на основе минеральных волокон, полученный путем внутреннего центрифугирования и вытяжки с помощью высокотемпературного газового потока и обжигания, который не содержит расстеклованных и/или неволокнистых частиц; длина волокон составляет не более чем 2 см, преимущественно менее чем 1,5 см, и микроразмер волокна, который меньше или равняется 4 на 5 грамм, в частности, от 2,5 до 4 на 5 грамм, или микроразмер меньше или равен 18 1/мм, в частности, составляет от 11 до 15 1/мм, более конкретно, приблизительно, от 12 до 131/МН.