

Тепло- і/або звукоізоляційний продукт на основі мінеральних волокон, отриманий шляхом внутрішнього центрифугування і витягування за допомогою високотемпературного газового потоку і обтиснення, який не містить розклованих і/або неволокнистих частинок, довжина волокон складає не більше за 2 см, переважно менше за 1,5 см, і мікророзмір волокна менший або дорівнює 4 на 5 грам, зокрема, від 2,5 до 4 на 5 грам, або мікророзмір менший або дорівнює 18 1/mn, зокрема, складає від 11 до 15 1/mn, більш конкретно приблизно від 12 до 13 1/mn.