

Епоксидно-кремнієорганічна композиція для захисних покриттів, яка містить епоксидну діанову смолу з мол. масою 850-1100, епоксидну діанову смолу з мол. масою 390-430, поліметилфенілсилоксан, амінний отверджувач – 50 % розчин 1,6-гексаметилендіаміну в етиловому спирті, пігменти, наповнювач, оксид бору, органічні розчинники, яка **відрізняється** тим, що як наповнювач містить мікроволастоніт та містить компоненти у наступному співвідношенні, мас. ч.:

епоксидна діанова смола з мол. масою 850-1100	36-38
епоксидна діанова смола з мол. масою 390-430	1-2
поліметилфенілсилоксан	10-12
50 % розчин 1,6- гексаметилендіаміну в етиловому спирті	4,3
пігменти	11-13
мікроволастоніт	10-12
оксид бору	0,3
органічні розчинники	22,4-23,4.