

Електроліт для анодної фінішної обробки олов'яних покриттів, що включає гідроксид лужного металу, який **відрізняється** тим, що він додатково містить метатитанат калію, при наступному співвідношенні компонентів, г/л:

гідроксид натрію
метатитанат калію
вода

5-20
0,1-0,5
решта.