

Рідкоскляна композиція, яка містить рідке скло і кремнефтористоводневу кислоту підвищеної щільності, яка **відрізняється** тим, що додатково містить добавку суперпластифікатору С-3 в кількості 7-9 мас. % від кількості рідкого скла за сухою речовиною, яку введено додаванням тонкого струменя у водний розчин рідкого скла щільністю 1200-1300 кг/м³ з безперервним перемішуванням до однорідного розчину та подальшим змішуванням до однорідності з водним розчином кремнефтористоводневої кислоти щільністю 1070-1090 кг/м³ в об'ємному співвідношенні 1:(0,10-0,12).