

Порошкоподібна композиція на основі кремнезему для керамічного наплавлення, зокрема, напилюванням, що містить 10-90 % фази кремнеземистих частинок, які містять щонайменше 80 мас. % кристобаліту і не більше 15 мас. % тридиміту від повного маса композиції і 90-10 мас. % звичайних добавок, що утворюють зв'язувальну фазу, від повної маси вказаної композиції, причому вказані кремнеземисті частинки мають розмір d_{50} в інтервалі від 350 до 800 мкм, переважно від 400 до 500 мкм.