

Даний винахід стосується способу отримання покривного елемента, виготовленого із натуральних волокон, зокрема целюлози, просочених бітумом, що включає стадію покриття принаймні однієї з двох поверхонь фіброліту (4) з послідуною стадією просочування бітумом, де покриття здійснюють рідкою композицією (5), що містить принаймні одну смолу і/або принаймні один пігмент. Рідка композиція є композицією фарби, що містить принаймні один пігмент та принаймні одну смолу, де спосіб залучає додавання добавки до рідкої композиції (5), де вказана добавка має вогнестійкі властивості та містить принаймні графіт і охолоджуючу речовину. Переважно, фіброліт (4) покритий рідкою композицією, що містить вогнестійку добавку, використовуючи ролик.