

Даний винахід стосується водної проклеювальної композиції для ізоляційних продуктів на основі мінеральної вати, яка містить:

- (a) щонайменше один вуглевод, вибраний з гідрованих цукрів, відновлювальних цукрів і їх сумішей,
- (b) щонайменше одну багатоосновну карбонову кислоту або сіль, або ангідрид такої кислоти,
- (c) від 1 до 25 % мас. відносно суми компонентів (a) і (b), щонайменше одного аліфатичного, циклоаліфатичного або ароматичного одноатомного спирту, який вільний від кислотних або основних функціональних груп і має коефіцієнт розподілу октанол/вода ($\lg K_{ow}$) в інтервалі 1-3.