

Изобретение относится к шлакощелочным вяжущим и может быть использовано для производства агрегатов, работающих в условиях высоких температур и подвергающихся влиянию сульфатной агрессии. Вяжущее, которое включает доменный гранулированный шлак, жидкое стекло и железосодержащий компонент. В качестве железосодержащего компонента оно содержит бокситовый шлам при таком соотношении составляющих, масс. %:

доменный гранулированный шлак	60-71
жидкое стекло	15-19
бокситовый шлам	остальное.