

Спосіб видалення сірки з циклу вилуговування процесів одержання нікелю при вилуговуванні нікелевого штейну. Спосіб полягає в тому, що аноліт, який утворюється при електролітичному виділенні нікелю, нейтралізують з використанням нейтралізаційного агента на основі кальцію, при цьому сірку видаляють з циклу вилуговування у вигляді гіпсу.