

Спосіб збагачення вермикулітової сировини включає гідророзмивання, грохочення, дроблення, класифікацію отриманої пульпи по крупності, її знешламування і концентрацію на столах. Гідророзмивання здійснюють у бункері, сполучаючи з гідророзрізкою глинистої складової сировини, після гідророзмивання попередньо виділяють важкі мінерали за шлюзовою технологією, а класифікацію отриманої пульпи ведуть багатостадійно гідрокласифікацією за формою часток з додатковим після кожної стадії згущенням, відтиранням і розщепленням пакетів вермикуліту.