

Спосіб збагачення магнетитових залізних руд, який включає дробіння вихідної руди, подрібнювання роздробленого матеріалу, магнітне та флотаційне збагачення, який **відрізняється** тим, що подрібнений продукт піддають флотаційному збагаченню з одержанням флотоконцентрату, промпродукту та відвальних хвостів з подальшим магнітним збагаченням промпродукту в магнітному полі напруженістю 16-24 кА/м.