

Склад для обробки рулонних скловолокнистих матеріалів, що містить термореактивну водорозчинну смолу, латекс і воду в наступному співвідношенні, % мас.:

Водорозчинна термореактивна смола

(меламіноформальдегідна,
карбамідоформальдегідна,
диціандіамідформальдегідна і їх аналоги або
їх суміш)

7,8-68,0

Латекс (полівінілхлоридний, співполімерів
вінілхлориду, натурального каучуку, бутадієн-
стирольний, акрилатний і їх аналоги або їх
суміш)

8,0-80,0

Вода

до 100.