

Спосіб обробки шкіри шляхом дублення пікельованої голини сполуками хрому і додублення-наповнення, який **відрізняється** тим, що дублення пікельованої голини сполуками хрому і додублення-наповнення суміщено в одному процесі протягом 8-10 годин, а як сполуки хрому використовують екстракт, отриманий при відновленні біхромату попередньо диспергованими шкіряними відходами, розчиненими у сірчаній кислоті, в кількості 1,6-2,0% у розрахунку на оксид хрому від ваги голини.