

Спосіб обробки шкіри полягає в дубленні пікельованої голини сполуками хрому і додубленні-наповненні. Дублення пікельованої голини сполуками хрому і додублення-наповнення суміщено в одному процесі протягом 8-10 годин. Як сполуки хрому використовують екстракт, отриманий при відновленні біхромату попередньо диспергованими шкіряними відходами, розчиненими у сірчаній кислоті, в кількості 1,6-2,0 % у розрахунку на оксид хрому від ваги голини.