

Спосіб утеплення чавуна в чавуновізних ковшах, що включає введення в ківш відходів виробництва вторинного алюмінію, який **відрізняється** тим, що введення відходів починають при наповненні ковша на $1/5-1/3$ його висоти, а закінчують при наповненні ковша на $1/2-3/4$ його висоти, причому введення відходів здійснюють окремими порціями по 0,2-0,7 кг на тонну чавуна в контейнерах з матеріалу, що має температуру плавлення рівну 0,06-0,18 від температури рідкого чавуна, а замість відходів виробництва вторинного алюмінію використовують відсів шлаку виробництва вторинного алюмінію фракції 0,1-3,0мм.