

Шихта для виготовлення вогнетривких виробів, яка включає корундовмісний компонент, плавлену алюмомагнезійну шпінель і тимчасову зв'язку, яка **відрізняється** тим, що вона додатково містить глинозем, а як корундовмісний компонент вона включає корунд при такому співвідношенні компонентів, мас. %:

корунд	45-50
плавлена алюмомагнезійна шпінель	15-30
глинозем	25-35
тимчасова зв'язка, понад 100 %	0,03-0,09.