

1. Спосіб інкрустації бурштином, який включає вирізування гнізда потрібної конфігурації у дерев'яній основі за розробленим ескізом, розміщування бурштину у цьому гнізді, а також надання усьому набору загальної поверхні, який **відрізняється** тим, що перед розміщенням у гнізді бурштин подрібнюють до одержання кришок, що мають різну величину гранул, а після розміщення у гнізді бурштинові кришки просочують рідкою сумішшю на основі епоксидної смоли до одержання текучої фази і витримують до затвердіння.
2. Спосіб за п. 1, який **відрізняється** тим, що перед розміщенням кришок у гнізді установлюють вставки з інших матеріалів, попередньо оброблені до одержання потрібної конфігурації, і попередньо закріплюють їх на своїх місцях відповідно до ескізу.
3. Спосіб за пп. 1, 2, який **відрізняється** тим, що донну частину гнізда покривають матеріалом, що відбиває світло.
4. Спосіб за пп. 1, 2 або 3, який **відрізняється** тим, що бурштинові кришки і вставки розміщують таким чином, щоб вони виступали над поверхнею основи.