

Способ инкрустации янтарем включает вырезание гнезда требуемой конфигурации в деревянной основе по разработанному эскизу, размещение янтаря в этом гнезде, а также придание всему набору общей поверхности. Перед размещением в гнезде янтарь измельчают до получения крошек, имеющих различную величину гранул, а после размещения в гнезде янтарные крошки пропитывают жидкой смесью на основе эпоксидной смолы до получения текучей фазы и выдерживают до затвердения. Перед размещением крошек в гнезде устанавливают вставки из других материалов, предварительно обработанные до получения требуемой конфигурации, и предварительно закрепляют их на своих местах в соответствии с эскизом. Донную часть гнезда покрывают светоотражающим материалом. Янтарные крошки и вставки размещают таким образом, чтобы они выступали над поверхностью основания.