

Спосіб одержання золових концентратів германію в котлах, що здійснюється шляхом пошарового спалювання германієвмісного вугілля, грубого і тонкого очищення диму від золовиносів, повернення грубого золовиносу в топку, який **відрізняється** тим, що зворот грубого золовиносу розділяють відповідно на крупнозернистий і дрібнозернистий потоки, крупнозернистий потік направляють на змішування з вихідним вугіллям, а дрібнозернистий направляють у топку котла.