

Спосіб одержання льонотрести, який здійснюється шляхом росяного змочування або змочування зрошуванням, який **відрізняється** тим, що стрічку льоносоломи оброблюють композицією, що містить фосфат сечовини, поверхнево-активну речовину і воду при такому співвідношенні компонентів, мас. %: фосфат сечовини - 7,0 - 38,0, поверхнево-активна речовина - 3,0 - 15,0, вода - до 100,0, до вологості 15-35%, розстиляють на льониці або на стелищі.