

Спосіб виробництва пряжі підвищеного розтягування і об'ємності шляхом додавання у суміш волокон малого розтягування високоусадочного хімічного волокна, наприклад водорозчинного полівінілспиртового волокна до 25 % з усадкою до 55 %. Суміш волокон витягують у рівницю, формують мичку, яку скручують у пряжу. На відміну від традиційної класичної технології пропонується винахід дає можливість зменшити лінійну щільність вироблюваної пряжі за рахунок зменшення кількості волокон у перерізі пряжі до 20 % від нормативної кількості для конкретного виду прядіння традиційної класичної технології.