

Утилізацію зношених автомобільних шин проводять в камерах коксування за рахунок їх високотемпературного розігріву без доступу повітря з одержанням газу та твердого залишку, при цьому газ уловлюють системою уловлювання та очистки газів коксохімічного виробництва. Твердий залишок допалюють в індукційній камері плавлення при подачі повітря з одержанням газу та розплаву металу на дні камери. Утворені гази можуть подавати в систему опалення коксових батарей разом з коксовим газом.