

Пориста гумова суміш на основі бутадієнстирольного або бутадієнметилстирольного каучуку СК(М)С-30 АРКМ-15, що містить сірку, нафтам-2, діафен ФП, білило цинкове, стеарин, технічний вуглець П-803, крейду, прискорювачі вулканізації, мінеральне масло з вмістом парафіно-нафтонових вуглеводнів 65-85 % як пластифікатор, гліцерин, порофор ЧХЗ-21 як пороутворювач, яка **відрізняється** тим, що містить як прискорювачі вулканізації - 2,2'-добензтіазолілдисульфід і дифенілгуанідин, додатково як технологічну добавку - парафін та як антиозонант - віск ЗВ-1 при наступному співвідношенні компонентів, мас.ч.:

каучук	бутадієнстирольний	або
бутадієнметилстирольний	СК(М)С-30 АРКМ-15	100,00
сірка		1,6-2,0
нафтам-2		1,5-2,5
діафен ФП		1,5-2,5
білило цинкове		6,0-12,0
стеарин		1,0-4,0
технічний вуглець П-803		30,0-90,0
крейда		30,0-90,0
масло мінеральне з вмістом парафіно-нафтонових вуглеводнів 65-85 %		10,0-30,0
порофор ЧХЗ-21		2,0-5,0
2,2'-добензтіазолілдисульфід		1,2-2,0
дифенілгуанідин		0,6-1,2
парафін		2,0-6,0
віск ЗВ-1		1,0-3,0
гліцерин		3,0-6,0.