

Пористая резиновая смесь на основе бутадиенстирольного или бутадиенметилстирольного каучука содержит серу, нафтам -2, диафен ФП, белило цинковое, стеарин, технический углерод П-803, мел, минеральное масло с содержанием парафино-нафтеновых углеводородов 65-85 % как пластификатор, глицерин, порофор ЧХЗ-21 как порообразователь, как ускорители вулканизации - 2,2'-добензтиазолилдисульфид и дифенилгуанидин, как технологическую добавку - парафин и как антиозонант - воск ЗВ-1.