

Пориста гумова суміш на основі бутадієнстирольного або бутадієнметилстирольного каучуку містить сірку, нафтам-2, діафен ФП, білило цинкове, стеарин, технічний вуглець П-803, крейду, мінеральне масло з вмістом парафіно-нафтоених вуглеводнів 65-85 % як пластифікатор, гліцерин, порофор ЧХЗ-21 як пороутворювач, як прискорювачі вулканізації - 2,2'-добензотіазолілдисульфід і дифенілгуанідин, як технологічну добавку - парафін та як антиозонант - віск ЗВ-1.