

Епоксикомпозитне покриття, що містить шпаклювальний і поверхневий шари, які складаються з епоксидної діанової смоли, отверджувача та неорганічного наповнювача, яке **відрізняється** тим, що шпаклювальний шар як неорганічний наповнювач містить коричневий шлам, а поверхневий шар як неорганічний наповнювач містить оксид міді та газову сажу, з наступним співвідношенням інгредієнтів у шарах, мас. ч.:

шпаклювальний шар:

епоксидна діанова смола	100
-------------------------	-----

отверджувач	8-10
-------------	------

неорганічний наповнювач:

коричневий шлам, 2-10 мкм	40-60
---------------------------	-------

поверхневий шар:

епоксидна діанова смола	100
-------------------------	-----

отверджувач	8-10
-------------	------

неорганічний наповнювач:

оксид міді, 60-80 мкм	80-100
-----------------------	--------

газова сажа, 2-10 мкм	20-40.
-----------------------	--------