

Спосіб одержання біметалічної безперервнолитої заготовки, що включає подачу рідкого металу або сплаву одного складу в кристалізатор одночасно з введенням до нього заготовки з металу або сплаву іншого складу з наступним витягуванням отриманої біметалічної заготовки, який **відрізняється** тим, що подачу рідкого металу або сплаву в кристалізатор, введення до нього заготовки з металу або сплаву іншого складу і витягування отриманої біметалічної заготовки здійснюють у вакуумі.