

Спосіб одержання біметалічної безперервнолитої заготовки включає подачу рідкого металу або сплаву одного складу в кристалізатор одночасно з введенням до нього заготовки з металу або сплаву іншого складу з наступним витягуванням отриманої біметалічної заготовки, які здійснюють у вакуумі.