

Спосіб забарвлення глазурі шляхом додавання до її складу водорозчинних барвних солей металів змінної валентності, який **відрізняється** тим, що барвні солі вводять на помел сирої глазурі в кількості 0,74-11,25 мас.ч., одержану суспензію витримують протягом 1-2 діб з наступним осаджуванням барвної солі, яка залишилась у водному розчині, карбонатами лужних металів.