

Полимерная композиция включает бутадиеновый каучук, серу, 2-меркаптобензтиазол, тетраметилтиурамдисульфид, графит, глинозем, наполнитель и асбест. В качестве бутадиенового каучука композиция включает разветвленный бутадиеновый каучук с содержанием 1,2-звеньев не менее 70% и/или синтетический бутадиеновый литиевый бимодальный разветвленный каучук с содержанием 1,2-звеньев не менее 70%, в качестве наполнителя - концентрат баритовый или сурик железный и дополнительно содержит кальция гидрат окиси и воду.