

Полімерна композиція включає бутадієновий каучук, сірку, 2-меркаптобензтіазол, тетраметилтіурамдисульфід, графіт, глинозем, наповнювач і азбест. Як бутадієновий каучук композиція включає розгалужений бутадієновий каучук з вмістом 1,2-ланок не менше 70% і/або синтетичний бутадієновий літєвий бімодальний розгалужений каучук з вмістом 1,2-ланок не менше 70%, як наповнювач - концентрат баритовий або сурик залізний і додатково містить кальцію гідрат окису й воду.