

Винахід належить до мастильних матеріалів. Мастило містить нафтову олію та осірчений залишковий нафтопродукт. В якості осірченого залишкового нафтопродукту мастило містить осірчену трансмісійну олію та додатково містить гудрон масляний, полімер ізобутилену, бутену-1 або бутену-2, суміш в масовому співвідношенні 1:1 цинкової солі диалкілдитіофосфорної кислоти та цинкової солі продукту конденсації алкілфенолу з формальдегідом та/або суміш в масовому співвідношенні 2,5:1,1 алкілфеноляту барію та диалкілфенілдитіофосфату цинку.