

Полимерная композиция фрикционного назначения включает полимерное связующее, бутадиен-нитрильный каучук, баритовый концентрат, глинозем, графит, электролитический медный порошок, бронзовую стружку, диаммоний фосфат, волокнистый наполнитель. В качестве полимерного связующего содержит эпоксидное связующее, состоящее из олигоэпоксизифира - 83,00 - 94,99, латентного отвердителя аминокамидного типа - 5,00 - 16,00, ацетилацетона хрома (меди) - 0,01 - 1,00.