

Полімерна композиція фрикційного призначення включає в себе полімерне зв'язуюче, бутадієн-нітрильний каучук, баритовий концентрат, глинозем, графіт, електролітичний мідний порошок, бронзову стружку, діамоній фосфат, волоконного наповнювача. Як полімерний зв'язуючий містить епоксидне зв'язуюче, складається з олігоепоксифіру - 83,00 - 94,99, латентного затверджувача аміноамідного типу - 5,00 - 16,00, ацетилацетону хрому (мідь) - 0,01 - 1,00.