

1. Шихта для виробництва марганцевого агломерату, яка містить, марганцеву сировину, тверде паливо, яка **відрізняється** тим, що вона додатково містить переробний малофосфористий шлак при такому співвідношенні компонентів, мас. %:

Тверде паливо	5 - 7
Переробний малофосфористий шлак	30 - 60
Марганцева сировина	Решта

2. Шихта за п.1, яка **відрізняється** тим, що вона містить переробний малофосфористий шлак такого складу, мас. %:

Mn	32 - 40
SiO ₂	26 - 32
CaO	6 - 10
MgO	1,5 - 3,0
P	0,012 - 0,025
Al ₂ O ₃	4 - 6