

Струмопровідна композиція містить полімеризаційноздатний олігомер, струмопровідний наповнювач і розбавник. Як полімеризаційноздатний олігомер використано акриловий ефір багатоатомного спирту (в'язкий), як струмопровідний наповнювач - графіт, як розбавник - олігоефіракрилат і додатково фотоініціатор - похідне ацетофенону або бензоїну.